

ČESKÝ PREN E55

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro profesionální použití, s obsahem toluenu



Rychle zasychající rozpouštědlové kontaktní chloroprenové lepidlo pro lepení savých i nesavých materiálů. Snížený obsah aromátů (toluenu). Trvale pružný a vodě odolný spoj. Lepidlo je mléčné až nažloutlé.

TYPICKÉ VLASTNOSTI:

- Obsahuje toluen
- Snadná roztíratelnost
- Vysoká pevnost a teplotní odolnost až 100 °C (krátkodobě 120 °C)

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield vř. 5/30 ot. (ČSN EN ISO 2555)	2400 – 3600 mPas
Sušina (ISO 1625)	19 - 25 %
Doba zavaznutí pro kontaktní lepení	cca 5-10 minut
Otevřená doba pro kontaktní lepení	cca 30 minut
Množství nanášeného lepidla	200 – 400 ml/m ²

OBLAST POUŽITÍ:

Univerzální kontaktní lepidlo pro lepení savých i nesavých materiálů navzájem (pryž, kůže, PVC, koženka, dřevo, kovy). Je vhodné pro lepení podlahových lišt a hran schodů a pro plošné lepení pryže a měkčeného PVC. Snížený obsah těžkých složek zlepšuje hygienu práce a snižuje emise škodlivin oproti tradičním kontaktním lepidlům. Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není však určen pro trvalý styk s vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Na obě suché, očištěné a odmaštěné lepené plochy nanese pomocí stěrky nebo štětce tenkou vrstvu lepidla. Lepidlo necháme asi 5-10 min. zavaznout a poté lepené plochy spojíme a zatížíme. Vysoké pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách, úplná vulkanizace je ukončena asi po 7 dnech. Na případné ředění nebo očištění pracovních pomůcek doporučujeme použít Ředidlo RS či acetonové ředidlo.

UPOZORNĚNÍ:

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej).

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo dodáváme v plechových nádobách po 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l a v sudech po 200 l.

Uskladněno musí být v originálním balení. Teplota skladování je +5 °C až +28 °C. Lepidlo nesmí zmraznout. Před použitím promíchejte. Správně uskladněné lepidlo má 24měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Datum revize: 6.8.2019

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001 a certifikátu ochrany životního prostředí ČSN EN ISO 14001.